

برگه اطلاعات فنی

ویژگی ها:

کریستالیزور پایه AKEMI AK2 (رنگ محصول: سرخ) یک محصول مایع با هدف خاص و آماده برای استفاده است. این محصول برپایه عامل فلوئوروسیلیکات با کیفیت بالا به همراه ترکیب متعادلی از عوامل فعال هستند. ویژگی های این محصول عبارتند از:

- صیقل دادن مرمر، سنگ آهک، موزاییک، نه به عنوان یک پوشش
- درخشندگی زیادی ایجاد می کند
- خطر سرخوردن را کاهش می دهد
- سطح سنگ را بهبود می دهد
- جذب آلودگی را کاهش داده و به این ترتیب مراقبت از آن راحت تر است
- تشدید رنگ ساختار
- کاربرد راحت
- آلاینده های صوتی، آلودگی و گرد و غبار کم حین استفاده

مورد استفاده:

کریستالیزور پایه AKEMI برای بهبود سطح ظاهر پوشش های جدید و قدیمی ایجاد شده از سنگ آهک (مانند مرمر، تراورتن) و سنگ های مصنوعی با پیوند بتنی (مانند موزاییک) استفاده می شود.

دستورالعمل استفاده:

1. قبل از استفاده به خوبی تکان دهید.
2. سطح باید تمیز، خشک و بدون هرگونه پوششی باشد.
3. پیشنهاد می شود که از پیش اصلاح کریستالیزور پایه AKEMI AK1 استفاده کنید.
4. بهترین دمای کاربردی: 15-25 °C؛ از نور مستقیم خورشید جلوگیری کرده و گرمایش زیر زمینی را خاموش کنید.
5. در یک زمان تنها در نواحی کوچک $2-3 \text{ m}^2$ استفاده کنید.
6. به طور یکنواخت تقریباً $10-20 \text{ ml/m}^2$ از کریستالیزور نهایی AKEMI AK2 را با یک پمپ دستی اسپری کنید. بلافاصله پس از آن با یک دستگاه تک صفحه ای سنگین و با چرخش آرام و یک پد براده فولاد نرم شروع به صیقل دادن آن کنید. به صیقل دادن حین و پس از فاز خشک شدن

ادامه دهید تا زمانی که به میزان درخشندگی مطلوب دست پیدا کنید. در صورت نیاز این مرحله را یک یا دو بار تکرار کنید.

7. در انتها، گرد و غبار ایجاد شده را می‌توان جارو کرد.

8. می‌توان بلافاصله بعد از اصلاح، از سطح استفاده کرد (بر روی آن راه رفت).

9. می‌توان برای تمیز کردن کلی از صابون سنگ نرم AKEMI استفاده کرد.

نکات ویژه:

- برای تعیین میزان مصرف، ظاهر و بازده محصول ابتدا یک ناحیه نمونه را ایجاد کنید.
- سطوح یا اشیائی که (مانند لوازم خانه) که نباید اصلاح شوند را از پیش بیوشانید.
- اشیاء فلزی ممکن است در تماس با محصول واکنش داده و تغییر رنگ دهند.
- به منظور پیشگیری از ایجاد لکه‌های زنگ، پیشنهاد می‌شود از پدهای فولاد ضدزنگ استفاده کرد.
- در صورت قطع کار، مطمئن شوید که هیچ تماسی بین پد براده فولاد و کف وجود ندارد.
- در صورتی که میزان آلودگی ایجاب می‌کند، پدها را عوض کنید.
- برای هر کریستالیزور از یک پد مجزا استفاده کنید.
- حین کریستالیزاسیون ممکن است آلودگی در خراش‌ها یا اتصالات عمیق تجمع کند، این موارد باید جداگانه تمیز شوند.
- اجازه ندهید که محصولات با گیاهان تماس داشته باشند. در صورت این اتفاق، سریعاً آنها را با آب بشویید. محلول‌های غلیظ و رقیق نباید با گیاهان تماس پیدا کنند.
- پایداری بسیار خوب بعد از حدود 3-4 ماه بر روی سطوحی که در معرض تنش بالا قرار دارند (مانند نواحی ورودی در هتل‌ها). بعد از 6 ماه دوباره آن را اعمال کنید.

مشخصات فنی

پوشش	20-10 ml/m ²
رنگ	سرخ
دانسیته	تقریباً 1/08 g/cm ³
مقدار pH	تقریباً 2

انبارداری:

در صورت نگهداری در شرایط خنک و بدون یخ زدگی در بسته بندی اصلی خود، 2 سال.

نکات ایمنی:

قبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد (MSDS) را مطالعه کنید.

نکته مهم:

اطلاعات بالا بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کاربردی ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگذار مختلف، این اطلاعات- و همچنین دیگر توصیه های فنی مکتوب یا غیرمکتوب- باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شوند. مصرف کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمون های عملکردی، که شامل اهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی شود، را در ناحیه ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند.