

برگه اطلاعات فنی

ویژگی ها:

پرایمر AKEMI AP 30 یک پرایمر تک جزئی برای سیلیکون‌های AKEMI برای بهبود چسبندگی است.

زمینه‌ی استفاده:

پرایمر AKEMI AP 30 برای آستر زدن اطراف اتصالات پیش از اعمال سیلیکون‌های AKEMI بر روی سطوح پلاستیکی مانند PVC سخت یا فورمیکا استفاده می‌شود. این ماده در نواحی داخلی و بیرونی برای اتصالات دیوار، کف و سقف به منظور بهبود چسبندگی درزگیر سیلیکون استفاده می‌شود.

دستورالعمل استفاده:

1. نواحی تماسی باید خشک، تمیز و عاری از گرد و غبار و گریس باشد.
2. این ماده را با یک برس بر روی سطوح تمیز و خشک اعمال کنید.
3. از سطوح اصلاح شده در مقابل رطوبت و گرد و غبار محافظت کنید.
4. بعد از مدت زمان 30-60 دقیقه، می‌توان درزگیر سیلیکون را اعمال کرد.

نکات ویژه:

- به منظور پیشگیری از ایجاد لکه، پرایمر را بر روی نواحی قابل دیدن اعمال نکنید.
- پرایمر AKEMI AP 30 به سطوح فلزی یا لعابی مانند کاشی‌ها یا میناها نمی‌چسبند.
- ابزار را می‌توان با رقیق‌کننده جهانی AKEMI تمیز کرد.
- برای دفع مناسب ضایعات باید ظرف را کاملاً تخلیه کنید.

انبارداری:

در جای خنک 6 ماه

سلامت و ایمنی:

قبل از حمل یا استفاده از محصول برگه مشخصات ایمنی مواد (MSDS) را مطالعه کنید.

نکته مهم:

اطلاعات بالا بر اساس آخرین سطح توسعه و تکنولوژی کابردی ما است. با توجه به تعدد عوامل تأثیرگذار مختلف، این اطلاعات- و همچنین دیگر توصیه‌های فنی مکتوب یا غیرمکتوب- باید به عنوان تذکرات غیراجباری تلقی شوند. مصرف‌کننده در هر مورد خاص موظف است که آزمون‌های عملکردی، که شامل اهداف محصول بوده اما به آن محدود نمی‌شود، را در ناحیه‌ای غیرمشخص از نمونه اجرا کند.